



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

高強度無収縮補修材

ホシュールスーパー50S

プレストレストコンクリート製品の補修に最適です。

特徴

1. 水を加えて練り混ぜるだけで高強度（50 N/mm²以上）の補修が出来ます。
2. 特にプレストレストコンクリート製品のJIS品の補修には最適です。
圧縮強さ：14日材齢 規格値 50 N/mm²以上
3. 収縮が少なく、接着性に優れています。縁切れ収縮クラックが発生しにくくなっています。
4. 高品質のアルカリシリカ反応試験無害骨材を使用しています。
5. 5kgの小袋に入っているため、現場での作業に便利です。
6. 硬化時間は約20～15分（15～20℃）です。

用途

コンクリート全般。特にプレストレストコンクリート製品。

ボックスカルバートのクレーター補修やマンホールのステップの穴埋めなど、収縮クラック・縁切れの生じやすい場所に適します。

使用方法

1. 補修箇所のレイタンス、剥離剤のカスなどをブラシ等で除去して下さい。
2. ホシュールスーパー50S 1kgに対して水170mlで練って下さい。
3. 表面温度が30℃以上の場合は、刷毛等で水湿して下さい。

荷姿

20kgビニール袋（5kg×4袋）

代表特性

圧縮強さ [試験方法 J I S R 5 2 0 1 準拠]

(N/mm²)

材 齢	1 日	3 日	7 日	1 4 日	2 8 日
規 格 値	2 1 . 0 以上	3 7 . 0 以上	4 5 . 0 以上	5 0 . 0 以上	5 2 . 0 以上
試 験 値	2 6 . 9	4 2 . 8	5 5 . 1	5 9 . 7	6 1 . 6

W/ホシュールスーパー50S=17%

使用上の注意

1. ホシュールスーパー50Sはプレミックスタイプの補修材です。
2. セメント系ですから、風化吸湿性があります。保存には十分注意し、開封後はなるべく早めにお使い下さい。
3. 水で練り混ぜてホシュールスーパー50Sは残さず全部ご使用下さい。
(5kgの小袋は保存性を良くするためにヒートシールしてあります。更に輪ゴムが入っていますので、使い残したものの封にご利用下さい。)
硬化が始まってからの再加水・練り返しは、クラック・接着不良の原因になります。
4. 2mm以下の薄塗りには適しませんので、ご注意下さい。
5. 硬化後の切削仕上げは強度が強く、骨材が表面に露出するので避けて下さい。
6. 切削仕上げする用途にはホシュール・レジメントMシリーズが最適です。

※姉妹品として、レジメントMシリーズ、ホシュールシリーズ

止水急結塊外：止水レジメント 等の品揃えが御座います。

信越産業株式会社 本社 〒115-0045

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-2
北海道支店 〒071-8112 旭川市工業団地4条1丁目2番3号
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0172 岩手郡滝沢村鞆銅笹森5-27
新潟営業所 〒950-0907 新潟県新潟市西区ときめき東1-5-125-170KINOKI II105
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎025-201-5775 FAX025-201-5776 E-mail : niigata@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp