



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート製品化粧用塗料

## レジカラー

レジカラーはコンクリート製品専用開発された水性塗料です。

製品の仕上、補修後の化粧等に使用しますとより美しい製品になります。

### 特 徴

1. コンクリートに対する密着性に優れています。
2. コンクリートのアルカリに対して堅固です。
3. 耐水性・耐候性に優れています。
4. 水性塗料ですので、水で希釈して使用できますので経済的です。

### 主成分並びに性状

成 分	アクリル樹脂エマルジョン系
安 定 性	J I S K 5 6 6 3 (合成樹脂ペイント) 合格
粘 度	3, 0 0 0 ~ 5, 0 0 0 mPa·s / 15°C
P H	6 ~ 8 (中性~弱アルカリ性)
最低造膜温度	0 °C

### 色 相

- グレー・・・・・・・・コンクリート色
- ダークグレー・・・・やや黒っぽいコンクリート色 (主に遠心成形製品)
- ライトグレー・・・・やや白っぽいコンクリート色
- ホワイト・・・・・・・・白色

### 荷 姿

2 0 kg 缶、1 kg 缶 × 6 缶 (1 ケース)、1 kg 缶 × 1 2 缶 (ケース)

## 用 途

1. ヒューム管内面の化粧仕上、ヒューム管ソケット部分の補修後の化粧仕上
2. セグメント内面の化粧仕上
3. ボックスカルバートの内面、及び継ぎ手部分の化粧仕上
4. マンホールの内面、及び斜壁の化粧仕上
5. 間知ブロックの表面の色ムラの化粧仕上（とりわけ置き場で一番下になった物）
6. 長期在庫の製品で表面の汚れた物の化粧仕上
7. コンクリート二次製品の型枠のトロ漏れ部分の化粧仕上
8. パイルの合わせ目の化粧仕上
9. その他、化粧用用途各種

## 使 用 方 法

1. レジカラー1に対して、水1～2で希釈して、ローラー・刷毛・スプレーなどで塗布して下さい。重ね塗りする場合は一回目の塗膜が乾燥してから再度塗布して下さい。（乾燥時間の目安は20℃で30分くらいです）
2. 作業後、ローラー・刷毛・スプレー等はよく水洗いして下さい。

---

### 信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-2  
北海道支店 〒071-8112 旭川市工業団地4条1丁目2番3号  
大阪支店 〒571-0041 門真市柳町13-5(山口ビル3F)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0172 岩手郡滝沢村鞆銅笹森5-27  
新潟営業所 〒950-0907 新潟県新潟市西区ときめき東1-5-125-TOKINEKI II105  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <http://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp  
☎06-6909-7101 FAX06-6909-7173 E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp  
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp  
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail: hiroshima@shin-etsu.co.jp  
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp  
☎025-201-5775 FAX025-201-5776 E-mail: niigata@shin-etsu.co.jp  
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp  
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp