



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート表面被膜養生剤

## レジキュアフラッター

レジキュアフラッターは、固形パラフィン（エマルジョン）を主成分とするコンクリート表面被膜養生剤で、コンクリート打設後に散布し、コンクリートと馴染ませることによりポリマーセメントモルタル層を形成し、コンクリート表面からの急激な水分の蒸発を抑えることによりレイトランスのメクレやクラックの発生を抑制すると同時にコンクリート表層を強化します。

### 主成分・性状

- 乳白色の液体です。
- 主成分は固形パラフィン（エマルジョン）です。
- コンクリートに悪影響はありません。

### 用途

- コンクリート表面被膜養生剤

### 荷姿

- 18kg缶

### 使用方法

- ①コンクリート打設後、レジキュアフラッターをスプレー等で均一に散布し、表層部分（1～2cm）のコンクリートをレイキ等で馴染ませて下さい。
- ②その後表面を滑らかにするためにコテ仕上げを行って下さい。
- ③散布量は1㎡あたり100～200g（1kg当り5～10㎡）です。
- ④レイキ等を用いた作業が出来ない場合にはレジキュアフラッターをコンクリート表面のブリージング水が引いた後にスプレーで散布して下さい。
- ⑤上記作業は、いずれも降雨時は避けて下さい。  
また、夏期の直射日光での施工は散布から仕上げまで迅速に行って下さい。

### 注意点

- レジキュアフラッターは造膜性があるので使用した器具は使用后すみやかに水洗いして下さい。
- 使用後は密栓して表面の皮張りを防いで下さい。
- レジキュアフラッターは0℃で凍結します。また40℃以上になりますと変質することがあります。
- 降雨時の使用は避けて下さい。
- 夏期の直射日光下での施工は散布から仕上げ完了まで迅速にして下さい。