



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

型 枠 防 錆 剤

クリアコートフォーム

特 徴

1. コンクリート製品型枠の内面に使用しても型枠再使用時、被膜を除去せずにそのまま使用可能です。
2. 塗布後5～10分で乾燥し、ベタつきがありません。
3. 鉄・その他の金属に透明な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
4. 型枠、金型等の長期保管時に御使用下さい。

使 用 方 法

1. 塗布する表面を予め洗浄、脱脂して下さい、クリアコートフォームをモップ、ハケ等で薄く1回塗布して下さい。その際、ピンホールのないよう注意して下さい。
2. 1回塗りで、3ヶ月以上有効です。型枠に厚く2回以上塗り、3ヶ月以内に型枠を使用すると色付（転着）の恐れがあります。
3. 塗布面積は、標準で20～35㎡/ℓ

主成分および性状

1. 主成分は特殊な樹脂です。
2. 淡褐色の液体です。

荷 姿 18^{リットル}

取り扱い上の注意

- 1. 開封後は必ず蓋をして、冷暗所に保管して下さい。
- 2. 本製品は、消防法第4類第2石油類に該当します。火気厳禁。

錆止め性能試験

試験方法（JIS K 2246 錆止め油に準じた）

- 1. 試験片の調製
60×80×1mm（厚さ）のJIS軟鋼を準備し、乾燥状態で研磨し（E240）を用い研磨する。次に、温石油ナフサ、温無水メタノールの順に浸せきし、ガーゼで清浄になるまで拭き取る。
- 2. 防錆剤（クリアコートフォーム）の塗布
試験片に25m²/kgの塗布量で塗布し、つるしたまま室内で24時間自然乾燥する。
- 3. 屋外暴露試験
試験片は翌日より、屋外暴露試験に供した。
- 4. 錆発生度測定法及び表示法
試験片中央部50×50mmを測定対象とし、タテ、ヨコ各10列、合計100の碁盤目とし各測定期間毎に、肉眼で1点以上の錆が発生している碁盤目の数を数える。
表示は錆発生度を0, 1～10, 11～25, 26～50及び51～100に分け、各々をA級, B級, C級, D級及びE級とする。
- 5. 試験結果

屋外暴露期間（日）	30	60	90	120	150	180
錆止め試験結果	A	A	B	B	B	C