



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 鉄筋用防錆剤 クリアコートOne

### 用途

鉄筋コンクリートの鉄筋用防錆剤（丸鋼・異形鉄筋）

### 特徴

1. 本品を塗布した鉄筋とコンクリートとの付着応力度は大変に優れており、コンクリートとの付着性に問題はありません。
2. 本品は鉄筋の表面に透明で硬質な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
3. 本品は速乾性のため乾燥が速いので、作業性は良好です。

無塗布鉄筋に対する最大付着応力度 試験場所：（一財）建材試験センター	87.2%
土木学会基準：JSCE-E 102-2003 エポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格 「最大付着応力度は無塗装鉄筋の85%以上でなければならない」に合格	
防錆期間（目安）	6～12カ月

### 使用方法

1. 油等が付着していると適正な被膜が出来ませんので、塗布する表面の汚れ・錆・油分等を掃除してください。
2. 本品を別の容器に使用する分だけ小分けしてください。
3. 刷毛または浸漬の方法で塗布してください。  
通常は1回塗りで十分です。その際、ピンホールのないよう注意してください。
4. 曲げ加工部分は下地の黒皮が割れていますので2～3回塗布してください。
5. 塗布面積：10～15m<sup>2</sup>/L（理論値）  
約450～650本/18L缶（D25 1本長さ=5m）塗布可能です。

### 荷姿

18L缶、4L缶

## 使用上の注意事項

1. 開封後は必ず栓をして、日陰に保管してください。
2. 本製品は、消防法 危険物第4類第2石油類に該当します。火気に充分ご注意ください。  
使用中（作業中）は換気を良くし、火気厳禁で取り扱ってください。
3. 他のものは混合しないでください。増粘やゲル化、防錆不良等の問題が起きます。
4. 使用した道具は固まってしまい再使用ができなくなりますので、速やかにクリアコートうすめ液（石油系シンナー）で洗浄してください。

※「クリアコートうすめ液」の荷姿は18L缶、4L缶です。

## 関連法規

法令	内容
消防法	危険物第4類第2石油類 非水溶性液体
有機則	第2種有機溶剤
特化則	第2類物質
P R T R法	キシレン、エチルベンゼン

**信越産業株式会社** 本社 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-52-10 <https://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4 ☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail: eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3 ☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail: hokkaido@shin-etsu.co.jp  
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8(加わろサ 201) ☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail: oosaka@shin-etsu.co.jp  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2 ☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail: fukui@shin-etsu.co.jp  
広島支店 〒738-0202 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地 ☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail: hirosshima@shin-etsu.co.jp  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27 ☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail: morioka@shin-etsu.co.jp  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F) ☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail: chubu@shin-etsu.co.jp  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11 ☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail: kumamoto@shin-etsu.co.jp