



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

鉄筋用水性エポキシ樹脂防錆剤 クリアコートW

用途

鉄筋コンクリートの鉄筋用防錆剤（丸鋼・異形鉄筋）

特徴

無塗布鉄筋に対する最大付着応力度	96.6%
土木学会規準：JSCE-E 102-2003 エポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格「最大付着応力度が無塗装鉄筋の85%以上でなければならない。」に合格。	
防錆期間（目安）	3～6か月

1. エポキシ樹脂塗料ですので、透明で強靱な被膜を形成し、長期間錆を防ぎます。
2. 水性ですので、作業環境に優しい防錆剤です（有機則非該当）。
3. 粘性が小さく、たいへん塗り易い防錆剤です。

使用方法

1. 塗布面の汚れ・錆・水分・油分等を掃除して下さい。
（油等が付着していると、良い被膜が出来ません）
2. 使用前に良く攪拌して下さい。
3. 本製品は原液で使用して下さい。
4. 曲げ加工部分は、2～3回塗布して下さい。
5. 標準塗布量：1kgあたり約10～15m²。



使用上の注意事項

1. 開封後は必ず栓をして、日陰に保管して下さい。
2. 本製品は、消防法の危険物に該当しません。
3. 他のものは混合しないで下さい。防錆不良等の問題が起きます。
4. 塗布に使用した刷毛などは水で洗浄して下さい。
5. 0℃以下で凍結するため凍結対策をして下さい。凍結後は融解しても使用できません。
6. 気温5℃以下、湿度80%以上又は結露が懸念される場合や雨天時の使用は避けて下さい。
7. 塗布する鉄筋にセメント粉が付着していた場合、そのまま塗布すると鉄筋が白色化する場合がありますのでご注意ください。

荷 姿 : 18kg缶 4kg缶
色（塗布乾燥後） : クリアー