

高希釈タイプのアスファルト付着防止剤

エコス#200



エコマーク認定番号
第16110003号

エコマーク認定で、環境に優しい

用途

- 舗装現場：フィニッシャー・ダンプ・ローラー
- 合材プラント：スキップ・トロリー・ベルコン・サージビン他

特徴

- 消防法危険物に該当しません（指定可燃物）。
- 植物油系を主成分としております。
- 環境に配慮した原材料を使用しております。
- エコマーク認定製品のため、環境対策にて企業イメージの向上に繋がります。

生分解度
OECD301C準拠

87%

魚毒性試験
OECD No.203準拠

安全性確認済み



エコス#200原液



10倍希釈液

[生分解度は通常60%以上で生分解性が良いと言われております。例：鉱物油10～30%]

- 希釈タイプですので軽油に比べコストダウンが図れます。
- 希釈液は、アスファルトをカットバックしません。
- 圧裂強度比は、東京都建設局「土木材料仕様書」に定められている規格値に適合しています。

圧裂強度比

83.6% (10倍希釈)

規格値

70%以上

ダンプ使用例



エコス#200 (20倍希釈液) 塗布



ハイブリット舗装(改質Ⅱ型)荷下ろし後

使用方法

- 水で任意の倍率に希釈し、スプレー等で塗布してください。弊社のレジナースプレーで塗布することをお勧めします。
- 希釈液は静置しておくとは分離する場合がありますが、簡単な攪拌により均一になります。

■ 希釈倍率

用 途	倍 率
ストレートアスファルト	40倍
改質アスファルト	20倍
高粘度アスファルト	10倍
転圧ローラー	50倍以上

※お客様の施工条件・気象条件・アスファルトの状況に合わせて希釈倍率を変更してご使用ください。

使用上の注意

- 希釈液が分離することがありますが、簡単な攪拌で均一なエマルションになります。
- 希釈後、長時間経過すると析出物が発生することがございますのでご注意ください。
- 雨水等が入らないように十分注意してください。蓋をしっかりと閉めて横置きにする又はシート等をかぶせての保管をお勧めします。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 0℃以下になる場合での使用は凍結対策をお願い致します。
- 他の付着防止剤との混合は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 環境への影響は小さくなっておりますが、全く影響がないわけではありません。環境への排出・漏洩には注意してください。
- エコス # 200の安全な取扱いにあたっては、安全データシート（SDS）を必ずご参照ください。

荷 姿

180kgドラム缶



16kg缶



SHIN-ETSU INDUSTRY CO.,LTD.

信越産業 株式会社

本 社 〒115-0045 東京都北区赤羽1-52-10

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8(加' オ' ヅ' 201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0202 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hiroshima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧