



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

エアゾールタイプ油性離型剤

抜きま専科

テストピース用離型剤に最適

用途

テストピース用離型剤

その他部分的な離型剤や、付着防止として

特徴

1. エアゾールタイプの油性型枠離型剤です。
2. 灯油を全く使用していませんので臭いが少ないタイプです。
3. コンクリートに対する悪影響はほとんどありません。
4. 離型剤の塗布作業が簡単になり、作業時間が短縮されます。
5. 塗布パターンは楕円形です。噴口が回転しますので縦横方向を変更出来ます。
6. 正倒立タイプバルブを使用しておりますので、逆さで塗布可能です。
7. ノンフロンタイプです。

使用方法

1. キャップを開け、そのまま型枠にスプレーしてください。
2. 塗布量が多すぎると製品の喰われ、色付き、油泡等の原因になります少ない塗布量でも脱型できますのでかけすぎにご注意ください。
3. 塗布量多い場合、ウエス・スポンジ等で拭き取ってください。
4. 型枠に塗布後、長時間直射日光に当たると色付きをおこす可能性があります。
5. 標準的な塗布量でφ10×20cmのテストピースで200本/1本 塗布可能です。

物性

危険物 : 消防法 第4類第3石油類 危険等級III 火気厳禁

色相 : 淡黄色液体

NET : 420ml

高压ガス : LPG

使用上の注意

1. 標記用途以外の使用はしないでください。
2. 吸引や飲用不可です。
3. 製品使用時、飲食や喫煙は避けてください。
4. 子供の手の届かない場所に保管してください。
5. 不明な点はSDSを参照してください。
6. 横向きで吹き続けると、噴霧が悪くなる場合があります。

注意点

：高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険防止のため、特に下記の注意を守ってください。

1. 炎や火気の近くで使用しないこと。
2. 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3. 高温にすると破裂の危険が有るため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。
4. 火のなかに入れないこと。
5. 使い切ってから捨てること。
6. 切断しないこと。
7. 廃棄は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

荷 姿

6本入り 420ml × 6

24本入り 420ml × 24 (6本入り箱×4)



信越産業株式会社 本社 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-52-10 <https://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門1-5-4	☎048-612-1160	FAX 048-878-2309	E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地4条1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店	〒576-0016	交野市星田5-17-8(加°オ°ラ° 201)	☎072-807-8865	FAX 072-891-4537	E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店	〒738-0202	廿日市市峠245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail : hirosshima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鶴飼笹森5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領 8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp