



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## レイタンス固定剤 レジクリン

蒸気養生によるコテ仕上げ面の肌荒れ防止に

### 主成分並びに性状

1. 淡黄色透明の液体です。
2. 特殊ノニオン型界面活性剤を主成分としています。

### 特 徴

1. 水で20倍に希釈する濃縮タイプです。
2. 1日2回脱型の急激な養生条件でも、十分な効果を発揮します。
3. バキュームによる脱型が、よりスムーズに行えます。

### 用途

1. コンクリート製品のコテ仕上げ面の肌荒れの防止。
2. ヒューム管の内面のメクレ防止。
3. その他の膜養生全般。

### 使用方法

1. レジクリンを水で20倍に希釈してください。
2. コンクリート製品のコテ仕上げ面にスプレー等で散布して下さい。
3. 散布時期は、製品の締固め後であれば、コテ仕上げの前でも後でも効果があります。
4. 標準散布量は、希釈液で約100～200g/m<sup>2</sup>です。

### 使用上の注意

1. レイタンス固定効果が低い場合は、10倍程度の希釈でお試ください。
2. 0℃以下になると、凍結や濁る場合がありますが、加温すれば正常に使用できます。

### 荷姿

17kg缶、190kgドラム