



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

ヒューム管内面メクレ防止剤

レ ジ ク リ ン

ヒューム管の内面のメクレ防止に優れた効果を発揮します。

主成分・性状

1. 淡黄色透明の液体です。
2. 特殊ノニオン系界面活性剤を主成分としています。

特 徴

1. 水で20倍に希釈する濃縮タイプです。
2. 冬期低温でも、希釈が簡単です。
3. ケイ酸ソーダ系（強アルカリ）と比べ、取扱が容易です。又、仕上げ面の色ムラが生じません。
4. スプレー塗布した場合でも機器のベタ付き・樹脂の固まり等がありません。
5. 粉体系と比べ、コストが大幅にダウンします。

使用方法

1. レジクリンを20倍に希釈し、よく攪拌し均一な液にしてください。
2. 製管終了後、水切り・ノロ取りを十分に行い、最終仕上げを行う前に希釈液をヒューム管内面にスプレー等で散布し、ブラシ等で仕上げて下さい。尚、スプレー塗布の場合はブラシ仕上げ終了後塗布し、そのまま養生して下さい。

※水切りが不十分ですと、塗布した液が流れ本来の性能が得られない場合があります。

3. 前養生は出来るだけ長く取るようにして下さい。

荷 姿

- 1 7 kg缶、 1 9 0 kgドラム

使用上の注意

保管時に0℃以下になると、濁ったり凍結したりする事がありますが、品質に異常はありません。加温すれば正常に使用できます。

標準塗布量

希釈液で約100～200g/m²

小 径 管 200～400g

中・大 径 管 400～600g

※上記塗布量は、スプレーの圧力、ノズルの種類によって増減します。仕上がり状態により調節して下さい。

備 考

レジクリンは、ヒューム管（マンホール）の内面のメクレ防止用薬剤として以外にも様々な用途があります。

1. 振動締め固めコンクリート製品の消泡剤として、生コンに添加（セメント量の0.1%）
2. コンクリート製品表面の気泡の減少効果として離型剤に添加（0.5～1%）
3. 振動締め固めコンクリート製品のコテ仕上げ面のレイトランス固定用（肌荒れ防止）としても効果があります。

信越産業株式会社

本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8（カパオプラザ201）
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74（加納ビル2F）
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10

☎048-812-1160 FAX048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245
☎072-807-8865 FAX072-891-4537
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX096-388-1028

<http://www.shin-etsu.co.jp>

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail : hiroshima@shin-etsu.co.jp
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp