信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート用水性塗料

レジカラー

用　途

1．長期在庫の製品で、表面の汚れた部分
2．コンクリート製品型枠のトロ漏れ部分
3．補修箇所の色合わせ
4．その他コンクリートの表面仕上げ用

特　徴

1．コンクリートの仕上げや補修後の色合せ等に使用するとより綺麗なコンクリート表面になります。
2．コンクリートに対する密着性をはじめ、耐アルカリ性・耐水性・耐候性等に優れています。
3．水で希釈するので経済的です。
4．本品の付着強さ試験結果は良好です。

付着強さ試験結果

	標準状態付着強さ	浸水後の付着強さ
原液	２．３N/mm^2	２．３N/mm^2
２倍希釈	１．７N/mm^2	１．８N/mm^2

試験場所）ＫＴＳ株式会社

主成分並びに性状

成　分：アクリル樹脂エマルション系
粘　度：１，５００～３，５００ mPa･s／20℃
最低造膜温度：０℃

色ラインナップ

ホワイト　ライトグレー　グレー　ダークグレー

使用方法

１．下地のコンクリートが濡れている時は、乾いてから施工して下さい。
２．下地のコンクリートの汚れを掃除してから施工して下さい。
３．本品１に対して水１～２で希釈、ローラー･刷毛や塗布用スプレーガンで塗布して下さい。
（標準塗布量は本品１：１水の場合、３００～６００㎡／２０kg缶）
４．重ね塗りをする場合、塗膜が乾燥してから行います。
５．塗布に使用した刷毛やスプレーは、使用後よく水洗いして下さい。

注意点

１．緻密なコンクリート表面に使用すると接着不良が発生する可能性があります。
２．-10℃以下で凍結いたします。寒冷地では凍結対策をして下さい。
３．使用した道具はすみやかに水で洗浄して下さい。

荷　姿

２０kg缶、１kgポリ×６本（１ケース）

信越産業株式会社　本社　〒115-0045　東京都北区赤羽 1-52-10　https://www.shin-etsu.co.jp

本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門1-5-4	☎048-812-1160	FAX 048-878-2309	E-mail：eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地4条1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail：hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店	〒576-0016	交野市星田5-17-8(ｶﾊﾟｵﾌﾟﾗｻﾞ201)	☎072-807-8865	FAX 072-891-4537	E-mail：oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail：fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店	〒738-0202	廿日市市峠245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail：hiroshima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鵜飼笹森5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail：morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail：chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領 8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail：kumamoto@shin-etsu.co.jp