



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

環境に優しいコンクリート型枠水溶性離型剤

## レジコンアクアECO

生分解性があるため作業環境の汚染を抑えます。

### 用途

合板（化粧合板を含む）・鋼製・ステンレス・アルミ 各型枠  
各現場打ち・消波ブロック・その他振動締め固め打設

### 特徴

1. 生分解性が高い離型剤のため、環境に配慮が必要な現場に最適です。  
生分解度は73%（OECD301C準拠）です。
2. 魚毒性試験（OECD No.203準拠）でも安全性が確認されています。
3. 希釈タイプですのでコストが抑えられます。
4. 環境対策にて企業イメージの向上に繋がります。
5. 型枠のカスの残りが非常に少ないタイプです。
6. コンクリート製品の表面が白く、綺麗に仕上がります。
7. コンクリート製品表面の気泡が少なく、綺麗に仕上がります。



環境中で分解しやすいオイル  
生分解度28日で60%以上  
(OECD301C試験による)

エコマーク認定番号  
第19110002号  
使用契約者名：信越産業株式会社

### 成分並びに性状

1. 成分は、植物油・鉱油・界面活性剤・添加剤です。
2. 原液は油状です。消防法危険物第4類第4石油類となります。

### 使用方法

1. 水で希釈して使用します。レジコンアクアECOに水を入れて均一になるまで十分に攪拌して下さい。
2. 使用希釈倍率 原液1：水3～8（4～9倍希釈液）ですが、製品の形状、製造条件によって異なります。貴社の条件に合わせてご使用下さい。
3. 希釈した液をレジナースプレーなどで型枠へ塗布してください。
4. 塗布面積

型枠種類	1ℓ当り塗布面積
鋼製型枠	20～30㎡
化粧合板型枠	20～30㎡
合板型枠	15～20㎡

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠の形状等によって異なります。

## 使用上の注意

1. 本来の使用目的以外は、使用しないで下さい。
2. 取扱上のご留意事項（容器にラベル表示あり）をお守り下さい。
3. 希釈液は静置により分離することがありますが簡単な攪拌により均一になります。
4. 雨水が入らないようにご注意下さい。
5. 直射日光を避けて保管して下さい。

## 荷 姿

200ℓドラム缶、18ℓ缶

---

### 信越産業株式会社 本社 〒115-0045

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3  
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8（カバオプラザ201）  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74（加納ビル2F）  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

東京都北区赤羽1-52-10 <https://www.shin-etsu.co.jp>

☎048-812-1160 FAX048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp  
☎0166-74-4805 FAX0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp  
☎072-807-8865 FAX072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp  
☎0779-89-2293 FAX0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp  
☎0829-74-1563 FAX0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp  
☎019-684-4367 FAX019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp  
☎0584-73-4270 FAX0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp  
☎096-388-1027 FAX096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp