

レジコンアクアシリーズ

レジコンアクア-50・60・70・75

ストレートタイプの水溶性離型剤

用途

合板型枠（化粧合板を含む）・鋼製型枠・ステンレス型枠・アルミ型枠・セトル型枠全般・発泡スチロール型枠・各現場打ち・消波ブロック・ケーソン等・その他振動締め固め打設

特徴

- レジコンアクアシリーズは離型力の性能に応じて4種類の品揃えがあります。
離型力の性能が 50 < 60 < 70 < 75 の順でアップ致します。
- 型枠カスの残りが油性離型剤のように非常に少なくなります。
- コンクリート製品表面気泡が少なく、綺麗に仕上がります。
- 油による弊害（油染みや油泡[油による気泡]）が少なくなります。
- ストレートタイプですので、そのまま使用出来ます。
- 乳白色のエマルジョンタイプです。離型剤のベト付きが少なく作業環境の汚染が少なく、引火性もありません。（消防法危険物に該当しません。）



主成分・性状

- 主な成分：鉱油・界面活性剤・添加剤・水
- 油性に比べ作業環境の汚染が少なく、引火性もありません（消防法危険物非該当）。

使用方法

- 静置により分離することがあるため、**使用前に攪拌**を行ってください。
棒攪拌のような簡単な攪拌で均一になります。
- 水溶性ストレートタイプですので、そのままスプレー・ローラー等で塗布してください。
- 型枠への塗布する際は、当社オリジナルのレジナースプレーのご使用ください。
ローラー、モップ等での塗布も良好です。
- 塗布面積

型枠種類	1L当たり塗布面積	18L缶での塗布面積
合板型枠	15～20㎡	270～360㎡
化粧合板型枠	20～30㎡	360～540㎡
鋼製型枠	20～30㎡	360～540㎡
発泡スチロール型枠	20～30㎡	360～540㎡

※上記の塗布面積は気象条件・塗布方法・型枠の形状によって異なります。

使用上の注意

- 本来の使用目的以外には使用しないでください。
- 取扱い上のお願い事項（容器にラベル表示あり）をお守りください。
- 直射日光を避けて雨水が入らないようシート等をかぶせての保管をお勧めします。
- 0℃以下になると凍結しますので、冬季は凍結対策をしてください。
- 特に容器の置き場での凍結にご注意ください。
- 使用前に攪拌してください。

荷姿

200L
ドラム缶



18L 缶



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

本社 〒115-0045 東京都北区赤羽 1-52-10

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4条 1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田 5-17-8(かおらぎ 201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2
広島支店 〒738-0202 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森 5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-74(加納ビル 2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧