



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

コンクリート工事用水溶性離型剤

レジコンW

水で4～10倍にうすめる水溶性タイプの離型剤です。

用 途

合板型枠（化粧合板含む）・鋼製型枠・発泡スチロール型枠

特 徴

1. レジコンWは特殊添加剤、界面活性剤を配合した水溶性離型剤です。
2. 水を加えると乳白色になり、均一なエマルジョンの液体になります。
3. 水溶性特有の油しみのない均一な美しい面が得られます。一般の油性に比べピンホールが少なく綺麗な面に仕上がります。
4. 水で希釈するので経済的な離型剤になります。
5. 発泡スチロールにも使用することができます。

使用方法

1. レジコンWを必要な分のみ取り出し、レジコンWを1に対し、水4～10の割合で希釈・攪拌して下さい。
2. 型枠に塗布する際、当社オリジナルのS-6型スプレーをご使用下さい。
ローラー・モップにての塗布も良好です。
3. 塗布面積 希釈液1ℓ当たり10㎡塗布

	4倍希釈の場合	7倍希釈の場合
18ℓ缶	720㎡	1,260㎡
200ℓドラム缶	8,000㎡	14,000㎡

使用上の注意

1. レジコンWの希釈液は保管中に分離することがありますので、
ご使用前に必ず攪拌して下さい。
2. 雨水が入らないように十分注意して下さい。蓋をしっかりと閉めて
横置きにするか、シート等をかぶせての保管をお勧めいたします。
3. 希釈液は凍結致します。冬期間のご使用はなるべく避けて下さい。
4. 原液は危険物第四類第三石油類に該当いたします。
火気に近付けないで下さい。

荷姿

18リットル缶、200リットルドラム缶

信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-52-10

<https://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門 1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地 4 条 1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田 5-17-8 (カバオプラザ 201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田 57-36-2
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鞆銅笹森 5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町 6-74 (加納ビル 2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領 8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028

E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp