コンクリート表面養生剤

NETIS 登録製品

レジキュアL

アスファルト防水プライマーの付着を妨げない

国土交通省･新技術情報提供システム
NETIS登録製品
登録番号: KT-230091-A
コンクリート表面養生剤
レジキュアL

NETIS 登録製品（登録番号：KT-230091-A）
レジキュア L は水系アクリル系樹脂を主成分とするコンクリート表面養生剤です。
アスファルト防水プライマー等の仕上げ材との付着を妨げません。

用　途

■コンクリート表面養生剤（床版防水プライマー・モルタル・塗料の仕上げを伴うコンクリート表面養生剤）
■コテ仕上げ補助剤

特　徴

■コンクリート初期材齢における表面からの急激な水分蒸発を抑え、クラック（ひび割れ）の発生を抑制します。
■アスファルト防水プライマー等の仕上げ材との付着を妨げません。

防水プライマーの付着強度試験結果

	防水プライマー A	防水プライマー B
塗布量（規定量）g / ㎡	250	400
付着強度（平均値）N/ ㎟	2.1	1.9

試験場所）関東技術サービス株式会社
コンクリート基板製造時に レジキュアL を 150g／㎡塗 布
防水プライマー A ･B共に NEXCO グレード Ⅰ（溶剤型防水プライマー）

使用方法

①容器ごと振って攪拌してください。
②原液使用です。ブリーディング水が引いた後スプレー等で散布してください。
③その後表面を滑らかにするためにコテ仕上げを行ってください。
④上記作業は、いずれも降雨時は避けてください。夏期の施工は散布から仕上げまで迅速に行ってください。

標準塗布量	標準塗布面積
150 g / ㎡	120.6 ㎡ / 缶（18 kg）

主成分・性状

■乳白色の液体です。
■主成分はアクリル樹脂エマルションです。
■コンクリートに悪影響はありません。

信越産業株式会社
SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.
https://www.shin-etsu.co.jp/

販売代理店

荷　姿

18kg缶

20kgBIB容器（バックインボックス）

梱包材の段ボールは、使用後に分別することでリサイクル可

水分損失量試験

水分損失量（ｇ／㎡）

種類 / 時間	レジキュア（対無塗布 %）	無塗布
1 h	-74 (72%)	-103
2 h	-131 (71%)	-185
3 h	-179 (68%)	-263
4 h	-238 (68%)	-348
5 h	-295 (68%)	-432
6 h	-347 (68%)	-509
7 h	-402 (68%)	-589
8 h	-461 (68%)	-674



レジキュアＬ塗布量：１００ｇ／㎡

使用上の注意

- ■造膜性がありますので使用した器具は使用後すみやかに水洗いしてください。
- ■塗膜が乾燥するまで、雨等の水が当たらないようにしてください。
- ■使用後は密栓して表面の皮張りを防いでください。
- ■本品は０℃で凍結します。凍結すると液体分離が生じ使用できなくなります。
  また、４０℃以上になりますと変質することがあります。
- ■凍結すると溶解しても使用できません。
- ■降雨時の使用は避けてください。
- ■夏期の直射日光下での施工は散布から仕上げ完了まで迅速にしてください。

信越産業株式会社
SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.
本 社　〒115-0045　東京都北区赤羽 1-52-10

本社営業部　〒336-0964　さいたま市緑区東大門 1-5-4　☎048-812-1160　FAX 048-878-2309 E-mail：eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店　〒078-8274　旭川市工業団地４条 1-2-3　☎0166-74-4805　FAX 0166-36-4245 E-mail：hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店　〒576-0016　交野市星田 5-17-8(ｶﾊﾟｵﾌﾟﾗｻﾞ 201)　☎072-807-8865　FAX 072-891-4537 E-mail：oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店　〒911-0848　勝山市鹿谷町保田 57-36-2　☎0779-89-2293　FAX 0779-89-1823 E-mail：fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店　〒738-0202　廿日市市峠 245-84 佐伯工業団地　☎0829-74-1563　FAX 0829-74-3261 E-mail：hiroshima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所　〒020-0664　滝沢市鵜飼笹森 5-27　☎019-684-4367　FAX 019-684-2157 E-mail：morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所　〒503-0852　大垣市禾森町 6-74(加納ビル 2F)　☎0584-73-4270　FAX 0584-81-5084 E-mail：chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所　〒861-8035　熊本市東区御領 8-8-11　☎096-388-1027　FAX 096-388-1028 E-mail：kumamoto@shin-etsu.co.jp

営業所一覧