信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

レジキュアＲ

浸透型コンクリート舗装養生剤

無機質シリカ系化合物をベースにした表面養生剤です。塗布後、表面に強固なアルカリ層を作るので、初期の乾燥収縮によるクラックを防ぐことができます。
材齢２４時間で水分損失量低減率１０％（於：(財)建材試験センター）

用　途

白舗装用コンクリート表面養生剤
ヘアークラック防止剤

性　状

１．淡青色透明液体(粘ちょう体)です。
２．水に任意の倍率で溶けます。
３．比重は約１．４です。

使用方法

１．使用の際は、容積比で３倍希釈（レジキュアＲ：水＝１：２）してください。
２．コテ仕上げ終了しブリーディング水が引いた後、希釈液を塗布してください。
※1 缶で約３６０～５４０ｍ^{2}塗布できます。弊社レジナースプレーでの塗布も可能です。

標準塗布量（希釈液）	
１００～１５０ml／ｍ^2	６．７～１０ｍ^2／Ｌ

令和４年国土交通省発行「土木工事共通仕様書」において
「第 10 編 道路編　第 2 章 舗装」の「10-2-4-10 コンクリート舗装工」では以下の記載があります。
『４.初期養生　初期養生は、コンクリート被膜養生剤を原液濃度で７０ｇ／ｍ^{2}程度を入念に散布し』を適用の場合　→　塗布量は　１５０ml／ｍ^2　となります。

荷　姿

２５ｋｇ(１８Ｌ)缶

水分損失量試験結果

時　間	１時間	２時間	３時間	４時間	５時間	２４時間
無塗布に対する減少率	９１％	８９％	８５％	８８％	８８％	９０％

試験場所：（一財）建材試験センター
塗布量　：１００ｇ／m^2

使用上の注意

１．他の物に塗布したりこぼしたりしないで下さい。１時間程度で固まりとれなくなります。速やかに水で洗い流してください。
２．アルカリ性（ｐＨ11～13）のため皮膚・粘膜または衣類に触れたり、眼に入らないようにして下さい。付着した場合は速やかに大量の水で洗って下さい。必要があれば医師の手当て、診察を受けてください。
３．スプレー使用後は、すぐに水を通して洗ってください。
４．０℃で凍結はしませんが、低温になるほど増粘する傾向にあります。冬期の施工にはご注意ください。

状態	温度	
	－12℃	－15℃
原液	○	○
３倍希釈液	○	×

○：流動性あり
×：凍結

信越産業株式会社　本社　〒115-0045　東京都北区赤羽 1-52-10　https://www.shin-etsu.co.jp

本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門1-5-4	☎048-812-1160	FAX 048-878-2309	E-mail：eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地4条1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail：hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店	〒576-0016	交野市星田5-17-8(ｶﾊﾟｵﾌﾟﾗｻﾞ201)	☎072-807-8865	FAX 072-891-4537	E-mail：oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail：fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店	〒738-0202	廿日市市峠245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail：hiroshima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鵜飼笹森5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail：morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail：chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail：kumamoto@shin-etsu.co.jp