



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

セメント・モルタル用エチレン・酢ビ系エマルジョン

レジメント F

J I S A 6 2 0 3 樹脂エマルジョン該当品

用途

モルタル混和用エマルジョン

特徴

モルタルへ適量混和により接着強度が向上します。

主成分・性状

主成分	: エチレン・酢ビ系合成樹脂
外観	: 乳白色液体
固形分(WT%)	: 54~57
PH	: 4.5~6.5
粘度 mPa·s (25℃)	: 1,100~1,700
比重	: 約1.0g/cm ³

使用方法

1. 本品：水＝1：2～9（3～10倍希釈液）の割合で希釈して下さい。
※本品の比重は約1のため、容積比・重量比どちらでも可
2. 補修材やモルタルへ所定量混和し、しっかりと練り混ぜて下さい。
※レジメントUXに混和する際は7倍希釈液程度を推奨します。

注意

1. 皮膚・粘膜又は衣類に触れたり、眼に入らないようにして下さい。
2. 使用後は密閉し、乾燥させないように保管して下さい。
3. 保管は直射日光、凍結を避けて下さい。
4. ポリマーセメントモルタル（レジメントPX・ホシューールSPX等）には混和しないで下さい。
ポリマー量が過多となり、強度低下となる場合があります。

荷姿

18kg缶、4kg缶