

セメント・コンクリート用アクリルエマルション

レジメントH

モルタル接着増強剤 JIS A 6203樹脂エマルション適合品

用 途

- 補修用ポリマーセメントモルタル
 - コンクリート二次製品、タイル接着
 - 現場打ちモルタル・コンクリート
 - 工場床・基礎コンクリート
- 上記の施工時における吸水調整・接着増強のプライマーとして。

特 徴

- 塗布・混和の兼用ができるため多岐の使用条件に適合します。
 - 接着性が強いので、下地コンクリートとの付着性が大幅に向上します。
 - 硬化コンクリートへの塗布使用においても、ひび割れ抑制・耐透水性・耐吸水性に有効です。
 - 補修材へ適量混和することにより接着強度が大幅に向上するポリマーセメントモルタルとなります。
- ※一材型ポリマーセメントモルタルへの混和はしないでください。
- 本品塗布後、コンクリート表面へのレジカラー（弊社水性塗料）の使用も可能です。
 - コンクリート養生剤として使用することもできます。

性 状

- 外 観 : 乳白色液体
- 固形分 (W T %) : 44~46
- 密度 (g/cm³; 25°C) : 1.03~1.07
- p H (25°C) : 6.7~9.0

使用上の注意

- 皮膚、粘膜または衣類への付着や眼に入らないようにしてください。
- 使用後は密閉し、乾燥させないように保管してください。
- 保管は直射日光、凍結を避けてください。
- 0°Cを下回ると凍結します。また、40°C以上になりますと変質することがあります。
- 凍結すると溶解しても使用できません。
- コンクリート表面に塗布する場合、表面の汚れ等を除去してから塗布してください。
- ポリマーセメントモルタル（レジメントPX・ホシュールSPX等）には混和しないでください。ポリマー量が過多となり、強度低下となる場合があります。

使用方法

1. 混和使用の場合

- 補修材（ポリマーセメントモルタルを除く）への使用
2～7倍希釈液（本品1：水1～6）を所定量混和する。

- 調合モルタル（1：3モルタル）への使用
セメント1袋（25kg）：砂（75kg）：本品（2～3kg）：水（適量15L程度）

2. 塗布使用の場合

- コンクリート養生剤

① 打設直後の表面養生剤

- ・ コンクリートを打設し、ブリーディング水が引いた後、本品 原液～3倍希釈液を塗布。
- ・ その後、表面を滑らかにするためにコテ仕上げ。

塗布量目安：100～150g/m²

② 型枠脱型後の養生剤

- ・ 本品の3倍希釈液（本品1：水2）をスプレー、ローラー等で塗布し、含浸させる。

塗布量目安：100～150g/m²

- 接着増強剤

- ・ 既設コンクリート等へのモルタル施工時や補修時に吸水調整または接着増強の目的で使用。
- ・ 2～5倍希釈液（本品1：水1～4）で使用。

塗布量目安：100～200g/m²

※ 塗布膜が乾燥した後にモルタルを施工しても問題ありません。

塗布直後にモルタル等を施工する場合にはモルタルにも混和した方が効果的です。

荷 姿

18kg缶



4kgポリ容器



SHIN-ETSU INDUSTRY CO.,LTD.

信越産業 株式会社

本 社 〒115-0045 東京都北区赤羽1-52-10

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8(加* 木* 路* 201)
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2
広島支店 〒738-0202 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市鶴飼笹森5-27
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309 E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245 E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537 E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823 E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261 E-mail : hirosima@shin-etsu.co.jp
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157 E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084 E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028 E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧