



# 信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

## 表面仕上げ用ポリマーセメントペースト レジメントUX

### 用途

コンクリート製品の表面仕上げ材

### 特徴

1. 珪砂を含まないため、細かで美しい表面仕上げが可能です。
2. 粉末特殊ポリマー、各種混和材を配合したプレミックスタイプの表面仕上げ材です。
3. 高い接着性があります。
4. 清水との混練から凝結まで練り性はほぼ変わりません。



### 使用方法

1. 施工箇所はブラシ等でレイトンスやゴミ等を除去して下さい。
2. 施工箇所は刷毛等で水湿し、ドライアウトをおこなないようにして下さい。
3. 適量の清水で練り（水/レジメントUX 30~40%）、コテなどで施工して下さい。スプレーガンでの吹き付けも可能です。
4. 凝結時間は温度で変わるため、使用前にテスト練りをして、凝結時間の確認をして下さい。
5. 1袋（20kg）の練り上がり量は約14リットル（水/レジメントUX 35%）です。

### 可使時間

混練後約240分 ※気温20℃での目安

### 強度データ

材 齢	14日
接着強度(N/mm <sup>2</sup> )	2.6

社内試験。 水/レジメントUX 35% 測定方法は当社規定による。

### 色

標準色

### 荷 姿

20kgビニール袋（5kgずつ4袋に分かれています。）

## 使用上の注意

1. 混練に使用する水は水道水等の清水をご使用下さい。
2. 接着剤等（レジメントH等）は混入しないで下さい。強度が低下する場合があります。
3. セメントを含む製品のため吸湿により風化します。保存には充分注意し、なるべく早めにご使用下さい。5kg内袋は、保存性を良くするためヒートシールしてあります。付属の輪ゴムは開封後の封にご利用下さい。
4. 凝結開始後の再加水・練り返しは行わないで下さい。施工不良の原因となります。
5. ゴミ等の残留や乾燥は施工不良の原因となりますので、施工個所は予め清掃・水湿しをして下さい。
6. 施工環境(施工する製品の温度・気温・水温等)により可使時間や凝結時間が変化します。また、気温5℃以下の環境では凝結・強度発現が著しく遅くなる場合があるため、適正な養生を行って下さい。
7. 本品と他のセメント系材料との混合はお控え下さい。

---

## 信越産業株式会社

本社 〒115-0045

東京都北区赤羽 1-5-2-10

<http://www.shin-etsu.co.jp>

本社営業部 〒336-0964 さいたま市緑区東大門1-5-4  
北海道支店 〒078-8274 旭川市工業団地4条1-2-3  
大阪支店 〒576-0016 交野市星田5-17-8 (カバオプラザ201)  
福井支店 〒911-0848 勝山市鹿谷町保田57-36-2  
広島支店 〒738-0205 廿日市市峠245-84 佐伯工業団地  
盛岡営業所 〒020-0664 滝沢市輪銅笹森5-27  
中部営業所 〒503-0852 大垣市禾森町6-74 (加納ビル2F)  
熊本営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8-8-11

☎048-812-1160 FAX 048-878-2309  
☎0166-74-4805 FAX 0166-36-4245  
☎072-807-8865 FAX 072-891-4537  
☎0779-89-2293 FAX 0779-89-1823  
☎0829-74-1563 FAX 0829-74-3261  
☎019-684-4367 FAX 019-684-2157  
☎0584-73-4270 FAX 0584-81-5084  
☎096-388-1027 FAX 096-388-1028

E-mail : [eigyoubu@shin-etsu.co.jp](mailto:eigyoubu@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [hokkaido@shin-etsu.co.jp](mailto:hokkaido@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [oosaka@shin-etsu.co.jp](mailto:oosaka@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [fukui@shin-etsu.co.jp](mailto:fukui@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [hiroshima@shin-etsu.co.jp](mailto:hiroshima@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [morioka@shin-etsu.co.jp](mailto:morioka@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [chubu@shin-etsu.co.jp](mailto:chubu@shin-etsu.co.jp)  
E-mail : [kumamoto@shin-etsu.co.jp](mailto:kumamoto@shin-etsu.co.jp)