



信越産業株式会社

SHIN-ETSU INDUSTRY CO., LTD.

振動締固めコンクリート用油性離型剤

レジナーエイトC

用 途

振動締固めコンクリート製品全般

特 徴

1. 灯油で任意の倍率に希釈し使用する離型剤です。
2. 離型剤による色付きが少なくきれいに仕上がります。
3. コンクリート表面の気泡、油泡も少なく仕上がります。

主成分並びに性状

1. 主成分は鉱油、消泡添加剤、離型強化剤、その他。
2. 油状液体で消防法危険物第4類第3石油類 非水溶性液体 危険等級Ⅲです。
3. 動粘度は 約 $55 \text{ mm}^2/\text{s}$ ※ 40°C での代表値

使用方法

1. 希釈タイプです。本品1に対し灯油1～2の割合で希釈、攪拌してください。
2. スプレー、ウエス、刷毛、スポンジなどで型枠に塗布して下さい。
3. スプレーで塗布する場合、噴口により塗布量・塗布パターンが各種あります。
弊社営業員にご連絡下さい。

使用上の注意

1. 型枠にスケール（ノコ）が残っている状態で塗布しますと、離型剤の性能を発揮できない場合や色付き・喰われ等が発生する場合がありますのでご注意下さい。
2. 型枠に塗布後、長時間直射日光を浴びますと製品の色付きの原因となることがあります。
3. 雨水等入らないように注意して下さい。
4. 直射日光を避けて日陰に保存して下さい。
5. 危険物第4類第3石油類に該当しますので、法律に従ってお取り扱い下さい。

荷 姿

200Lドラム缶、18L缶