

コンクリート表面凝結遅延剤

しんえつRSF-03

型枠塗布タイプの水溶性表面凝結遅延剤

用途

- コンクリート垂直打ち継ぎ面目粗し
- 化粧骨材洗い出し




特徴

- コンクリート製品表面に優れた遅延効果を発揮します。
- 水溶性ですので、引火性がありません。
- 離型剤も兼ねていますので、離型剤を併用する必要はありません。
- 凍結融解性能に優れています。0℃で凍結しますが、融ければ性能に変化はありません。


使用方法

1. 型枠のノロ、油分などを除去してください。
2. 本品を容器から取り出す前に十分に攪拌してください。
3. ゴムペラ等を使用して型枠に均一に塗布してください。
4. 遅延剤乾燥後にコンクリートを打設してください。
 - ・標準的な乾燥時間は、15℃で30分程度ですが、湿度、型枠温度などに影響されます。塗布面に指で触れてみてベタ付きがなくなれば使用可能です。
 - ・遅延剤の型枠への粘着性が良い為、直接コンクリートを投入しない（敷石等がある場合）場合は、塗布直後でもコンクリート打設可能です。
 - ・遅延剤を塗布後、2～3日放置すると被膜が完全に乾燥し脆くなってきます。このような状態でコンクリートを打設すると被膜が剥がれることがあります。この場合はコンクリート打設前に、霧吹き等で水をかけてください。湿潤状態に戻れば性能に変化はありません。
5. 脱型後、直ちに流水もしくは圧力ブラシなどで洗い流してください。
脱型後24時間以上たちますと洗い出しが困難になりますのでご注意ください。

標準塗布量 (塗布量の合計)
300g/m²



【洗い出し深さ目安】



※洗い出し深さは目安です。
単位セメント量、セメントの種類、養生温度、養生期間、型枠の種類等により変動します。
予め試験を行ってから選定してください。

使用上の注意

- 本品は水溶性ですので、液温が0℃以下になると凍結する場合があります。凍結融解性能は良好ですが液温が0℃以上になる場所で保管してください。
- 冬期ご使用の際は、型枠の温度にもご注意ください。
- 使用後は必ず蓋をしっかりと閉め、日陰に保管してください。

荷姿

20kg缶（18L缶）



※姉妹品として、打設面散布型（打継ぎ目荒らし用）遅延剤《レジリターダーRC》があります

本カタログの記載内容・荷姿は予告無しに変更する場合がございます。予めご了承ください。

 SHIN-ETSU INDUSTRY CO.,LTD.
信越産業株式会社

本社 〒115-0045 東京都北区赤羽1-52-10

本社営業部	〒336-0964	さいたま市緑区東大門1-5-4	☎048-812-1160	FAX 048-878-2309	E-mail : eigyoubu@shin-etsu.co.jp
北海道支店	〒078-8274	旭川市工業団地4条1-2-3	☎0166-74-4805	FAX 0166-36-4245	E-mail : hokkaido@shin-etsu.co.jp
大阪支店	〒576-0016	交野市星田5-17-8(カバ' オブ' ラサ' 201)	☎072-807-8865	FAX 072-891-4537	E-mail : oosaka@shin-etsu.co.jp
福井支店	〒911-0848	勝山市鹿谷町保田57-36-2	☎0779-89-2293	FAX 0779-89-1823	E-mail : fukui@shin-etsu.co.jp
広島支店	〒738-0202	廿日市市峠245-84 佐伯工業団地	☎0829-74-1563	FAX 0829-74-3261	E-mail : hiroshima@shin-etsu.co.jp
盛岡営業所	〒020-0664	滝沢市鶴飼笹森5-27	☎019-684-4367	FAX 019-684-2157	E-mail : morioka@shin-etsu.co.jp
中部営業所	〒503-0852	大垣市禾森町6-74(加納ビル2F)	☎0584-73-4270	FAX 0584-81-5084	E-mail : chubu@shin-etsu.co.jp
熊本営業所	〒861-8035	熊本市東区御領8-8-11	☎096-388-1027	FAX 096-388-1028	E-mail : kumamoto@shin-etsu.co.jp



営業所一覧